



## Atlantique



**Technique de fabrication**  
**Utilisations**

Tufting en ligne  
Espaces verts, terrasses, piscines

### Spécification de la fibre

<b>Fibre</b>	100% polyéthylène
<b>Poids du velours (gr/m<sup>2</sup>)</b>	1.020
<b>Structure</b>	Monofilament droit et embase frisée bicolore
<b>Epaisseur de la fibre (μ)</b>	130
<b>Hauteur de la fibre (mm)</b>	20
<b>Nb touffes par m<sup>2</sup></b>	13.125
<b>Gauge</b>	3/8"

### Spécification du tapis

<b>Premier tapis</b>	Fibre de verre stabilisée aux UV
<b>Enduction</b>	Latex
<b>Poids total (gr/m<sup>2</sup>)</b>	2.180
<b>Largeur de rouleau (m)</b>	1, 2 ou 4
<b>Longueur de rouleau (m)</b>	25

### Résultats des tests

<b>Résistance à l'arrachement</b>	> 30 N
<b>Perméabilité</b>	60L /M <sup>2</sup> /min testé non lesté
<b>Solidité des coloris</b>	Xenon test : bleu > 7 gris > 4
<b>Résistance au chlore</b>	Oui
<b>REACH</b>	Certifié sans métaux lourds
<b>Remplissage</b>	<b>Sans remplissage</b>